



---

**BADEN**

---



---

# BADEN

---

SCHEDA TECNICA/ TEST CERTIFICATE

---

Composizione/Composition:	100% Cotone	Tessitura: Panama
Altezza/Width: 140		
Peso/Weight : 300 (± 5%) gr/m <sup>2</sup>		
Codice doganale /Custom code: ?		

---

## **Variazioni dimensionali ai lavaggi/Dimensional stability**

Lavaggio a mano 30°C/Hand washing 30°C	ordito/Warp: -2%	Trama/Weft: -1%
--	------------------	-----------------

---

## **Solidità del Colore/Colour fastness**

Solidità colori alla Luce (Xenotest)-Light	UNI-EN ISO 105-B02
Solidità allo sfregamento secco- Dry Crocking	UNI-EN ISO105-X 12
Solidità allo sfregamento Umido-Wet Crocking	UNI-EN ISO 105-X 12

---

## **Caratteristiche fisico-meccaniche/Technical characteristics**

Resistenza del tessuto al pilling- Brush Test	UNI-EN 12945/2	5 a 2000 cicli
Resistenza del tessuto all'abrasione- Martindale	UNI-EN I ISO 12947/2	25000


















---

Carico alla Rottura/Breaking load	N	Ordito/Warp: 920	Trama/Weft : 880	UNI EN ISO 13934-1
Allungamento a rottura/ Breaking load	%	Ordito/Warp: 12	Trama/Weft:11	UNI EN ISO 13934-1
Tenuta alla cucitura/Sewing	mm	Ordito/Warp: 180N/8	Trama/Weft: 180N/3	UNI EN 13936-2

---

CIGARETTES TEST BS 5852  
C.T.B. 117 CALIFORNIA TEST

---



Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)  
Prinz Eugen Straße 42, 1040 Wien, (Austria)  
Offices of the trademarks' licensee  
Production Furniture International S.p.A  
Via Torino, 550/L - 10032 Brandizzo (TO) Italy  
**[www.gebruederthonetvienna.com](http://www.gebruederthonetvienna.com)**